Viton® A-331C

تولیدکننده	DuPont Performance Polymers	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Viton®A- 331C یک محصول فلوئورالاستومر (لاستیک فلوئوری) است. این محصول می تواند توسط اکستروژن، قالب گیری انتقال رزین یا قالب گیری تزریقی پردازش شود و در آمریکای شمالی یا اروپا موجود است. Viton®حوزه های کاربرد A- 331C شامل شیلنگ و کاربردهای آب بندی است. ویژگی ها عبارتند از: مقاومت شیمیایی مقاومت در برابر خوردگی دوده مقاوم در برابر سایش

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	کربن سیاه (30%)	-	-
ویژگی‌ها	نفوذپذیری هوای پایین	-	-
	مقاومت کشش	-	-
	خاصیت ضد باکتری	-	-
	آنتی‌اکسیداسیون	-	-
	مقاومت خوب در برابر خوردگی	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	مقاومت در برابر بنزین	-	-
	مقاومت در برابر اسید	-	-
	مقاومت در برابر روغن	-	-

کاربردها

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	لوله اتصالات لوله مهر و موم‌ها	- - -	- - -
شکل ظاهری	سفید	-	-
اشکال	ورق	-	-
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری انتقال رزین قالب‌گیری تزریقی	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.81 g/cm³	-	ASTM D792
چگالی ظاهری	1.82 g/cm³	-	ASTM D1895
سختی دورومتر	77	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	4.52 MPa	655.57 psi	ASTM D412
استحکام کششی	13.5 MPa	1958.01 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	240 %	-	ASTM D412
مانایی فشاری (Compression Set)	20 %	-	ASTM D395

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان خروج از قالب			- - -

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	
	min 10	-	
	min 1400	-	
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.