Viton A-401C

تولیدکننده	DuPont Performance Polymers	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Viton®A- 401C یک محصول فلوئورورابر (فلوئوروالاستومر) است. می توان آن را با اکستروژن، قالب گیری فشاری یا کلندرینگ پردازش کرد و در آمریکای شمالی یا اروپا موجود است. کاربردهای Viton®A- 401C شامل هوافضا، شیلنگ ها، لوازم جانبی مهندسی/صنعتی، کاربردهای نظامی و صنعت خودرو است. ویژگی ها عبارتند از: مقاومت شیمیایی، مقاومت در برابر خوردگی، دسترسی به مواد غذایی، مقاوم در برابر سایش، دوده.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	کربن سیاه (30%)	-	-
ویژگی‌ها	نفوذپذیری هوای پایین	-	-
	خاصیت ضد باکتری	-	-
	مقاومت در برابر حلال	-	-
	آنتی‌اکسیداسیون	-	-
	مقاومت خوب در برابر خوردگی	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	مقاومت در برابر بنزین	-	-
	مقاومت در برابر اسید	-	-
	مقاومت در برابر روغن	-	
	مطابقت با تماس غذایی	-	

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	واشر لوله اتصالات لوله کاربرد پوشش پروفایل	- - - - -	- - - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	AMS 7259 AMS 7276 FDA 21 CFR 177.2600 2 MIL R-83248	- - - -	- - - -
شکل ظاهری	سفید	-	-
اشکال	ورق	-	-
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری فشاری چرخ دنده	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.81 g/cm³	-	ASTM D792
چگالی ظاهری	1.82 g/cm³	-	ASTM D1895
سختی دورومتر	75	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	6.38 MPa	925.34 psi	ASTM D412
استحکام کششی	13.4 MPa	1943.51 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	200 %	-	ASTM D412
مانایی فشاری (Compression Set)	15 %	-	ASTM D395

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
زمان خروج از قالب	-	-	-
	min 10	-	-
	min 1400	-	-
نامشخص	-	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.