Varcum 29112

تولیدکننده	Durez Corporation	**دسته بندی**	Phenolic
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Varcum 29111 برای کاربردهایی که ملاحظات طعم حیاتی دارند استفاده می شود. برای استفاده در فرمولاسیون های پوشش فلز. انعطاف پذیری کافی را بدون افزودن اصلاح کننده ها نشان می دهد. در صورت نیاز به حداکثر انعطاف پذیری می توان از نرم کننده ها استفاده کرد. ویژگی های حلالیت اجازه می دهد تا از مقادیر معقولی از حلال های هیدروکربنی استفاده شود. مخلوطی از الکل ها و/یا کتون ها با هیدروکربن ها توصیه می شود. چنین مخلوط هایی باید از الکل ها، کتون ها و هیدروکربن ها با سرعت تبخیر یکنواخت فرموله شوند تا نسبت مخلوط حلال در طول خشک شدن فیلم پوشش مختل نشود. بنابراین توصیه می شود از درصد بالایی از الکل یا کتون با نقطه جوش بالا برای جلوگیری از جداسازی فاز در طول فرآیند خشک شدن استفاده شود. در کاربردهای پوشش قوطی که نیاز به حداکثر انعطاف پذیری دارند، استفاده از اصلاح کننده های نرم کننده، مانند رزین های وینیل یا اپوکسی، توصیه می شود. فرمولاسیون های پوشش قوطی حاوی 4 تا 8 درصد اصلاح کننده رزین وینیل به طور کلی سخت ترین الزامات را برآورده می کنند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
کاربردها	کاربردهای پوشش	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نقطه نرم‌شوندگی	C° 68	F° 154.4	Internal Method

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته مخلوط ترموست	cP 288	-	Internal Method
زمان پس‌پخت (Post Cure)	hr 0.032	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.