Varcum 29153

تولیدکننده	Durez Corporation	**دسته بندی**	Phenolic
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Varcum 29153 یک رزین فنولیک مایع یک مرحله ای در مخلوطی از بوتانول و دی استون الکل است. نوع پخت، فرمولاسیون پوشش فلزات. یک رزین همه کاره و عمومی مناسب برای فرموله کردن پوشش ها برای طیف گسترده ای از کاربردها. مقاومت بسیار خوبی در برابر حلال ها و اسیدها ایجاد می کند. مقاومت قلیایی خوب. انعطاف پذیری خوبی از فیلم پخت شده ارائه می دهد. عملکرد عالی در فرمولاسیون پوشش پخت برای سطوح فلزی که نیاز به شکل دادن فلز پس از پوشش و پخت دارند. برای انعطاف پذیری بیشتر، می توان هر رزین آلکیدی یا وینیل سازگار را به عنوان نرم کننده اضافه کرد. برنامه پخت توصیه شده: 10-15 دقیقه در دمای 385 درجه فارنهایت. این رزین برای استفاده در ترکیب با رزین های اپوکسی برای پوشش های فلزی و کاربردهای مرتبط توصیه می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر اسید	-	-
	مقاوم در برابر قلیایی	-	-
	عمومی (هدف)	-	-
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	مقاوم در برابر حلال	-	-
کاربردها	کاربردهای پوشش	-	-
اشکال	مایع	-	-

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته مخلوط ترموست	cP 18000	-	Internal Method
زمان پس‌پخت (Post Cure)	hr 0.028	-	-
محتوای غیرفرار	% 68	-	Internal Method

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.