# DIGITALWAX® DC 300

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | DWS Systems | **دسته بندی** | Unspecified |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

رزین حساس به نور برای سیستم های استریولیتوگرافی سری DigitalWax® J. رزین ریخته گری DC300 به طور ویژه برای ریخته گری مستقیم سرمایه گذاری مدل های جواهرات توسعه یافته است. رزین ریخته گری DC300 امکان ساخت قطعات دقیق با وضوح با کیفیت بالا، دقت ابعادی و سطوح صاف را فراهم می کند که نیازی به پرداخت دستی دیگری ندارند. رزین ریخته گری DC300 برای ریخته گری مستقیم مدل های جواهرات مناسب است. مدل های ساخته شده از رزین ریخته گری DC300 دارای اشکال و ابعاد کاملاً پایدار و دقیق هستند. ویژگی ها: سطح صاف، وضوح بالا، دقت بالا، عدم نیاز به پرداخت دستی بیشتر

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | پایان سطح خوب | - | - |
| **کاربردها** | جواهرات<br>مواد مدل‌سازی<br>ساخت قالب | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **شکل ظاهری** | شفاف - زرد کمی | - | - |
| **اشکال** | مایع | - | - |
| **روش فرآیند** | چاپ سه‌بعدی، استریولیتوگرافی | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| ویسکوزیته | 400 to 600 mPa·s | 400.0 - 600.0 cP | - |
| سختی دورومتر | 64 | - | - |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| مدول خمشی | 280 MPa | 40610.64 psi | - |
| استحکام خمشی | 14.2 MPa | 2059.54 psi | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.