# Dynacom 501-G30

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Dynachem Co. Ltd. | **دسته بندی** | ABS |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Dynacom 501-G30 یک ماده اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) است. این ماده در آسیا و اقیانوسیه موجود است. ویژگی اصلی Dynacom 501-G30: دارای درجه اشتعال پذیری است.

## مشخصات فنی

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.26 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 12 g/10 min | - | ASTM D1238 |
| **جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)** | 0.20 to 0.40 % | - | ASTM D955 |
| **جذب آب** | % | - | ASTM D570 |
| **سختی Rockwell** | 117 | - | ASTM D785 |

### مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | 103 MPa | 14938.91 psi | ASTM D638 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ازدیاد طول کششی** | % 4.0 | - | ASTM D638 |
| **مدول خمشی** | MPa 7060 | psi 1023968.28 | ASTM D790 |
| **استحکام خمشی** | MPa 128 | psi 18564.86 | ASTM D790 |
| **مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار** | J/m 74 | ft·lb/in 1.39 | ASTM D256 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل تحت بار** | C° 101 | F° 213.8 | ASTM D648 |

## الکتریکی و اشتعال‌پذیری

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)** | HB | - | UL 94 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.