DynaChar™ C134

تولیدکننده	Polymer Dynamix	**دسته بندی**	Polyolefin, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TPO مقاوم در برابر شعله غیر هالوژنه - LSZH - HFFR دارای ویژگی های مقاومت شیمیایی عالی خواص دمای پایین دود و سمیت بسیار کم خواص FR VW1 اکستروژن آسان برای عایق یا ژاکت
کاربردها: سیم و کابل صنعتی هوافضا

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	بدون هالوژن	-	-
	انتشار دود پایین	-	-
	مقاوم در برابر دما پایین	-	-
	سمیت پایین	-	-
کاربردها	کاربردهای هوافضا	-	-
	کاربردهای صنعتی	-	-
	عایق	-	-
	عایق LSZH	-	-
	کاربردهای سیم و کابل	-	-
انواع سیم	VW-1	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	اکستروژن سیم و کابل	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.32 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.50 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	95	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	159 MPa	23061.04 psi	ASTM D790
استحکام کششی	12.1 MPa	1754.96 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D412

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	160 C°	320.0 F°	DSC

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شاخص اکسیژن	41 %	-	ASTM D2863

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.