DynaChar™ C2371F

تولیدکننده	Polymer Dynamix	**دسته بندی**	Nylon Copolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ویژگی های ترکیب پلی آمید LSZH: قابلیت پردازش عالی انعطاف پذیری عالی در دمای پایین دارای درجه -40 درجه سانتیگراد دود و سمیت بسیار کم کاربردها: خودرو مخابرات/سیم و کابل صنعتی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	انعطاف‌پذیری در دماهای پایین	-	-
	دود پایین	-	-
	سمیت پایین	-	-
	قابلیت کار، خوب	-	-
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	بدون هالوژن	-	-
کاربردها	کاربردهای سیم و کابل	-	-
	کاربرد صنعتی	-	-
	کاربرد در زمینه خودرو	-	-
	تجهیزات ارتباطی	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.37 g/cm³	-	ASTM D792

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D638
	14.0 MPa	2030.53 psi	ASTM D638
	13.0 MPa	1885.49 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D638
	%	-	ASTM D638
	%	-	ASTM D638
مدول خمشی	305 MPa	44236.59 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	12.0 MPa	1740.46 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	بدون شکست	-	ASTM D256

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شاخص اکسیژن	41 %	-	ASTM D2863

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	C°	-	-
زمان خشک کردن	hr	-	-
دمای منطقه ۱ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	C°	-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C°	-	-
دمای دای (قالب خروجی)	C°	-	-
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.