# DynaStat® 2257X2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Polymer Dynamix | **دسته بندی** | Nylon 12 |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

ویژگی‌های ترکیب پلی آمید 12 آنتی استاتیک: آنتی استاتیک دائمی پایداری ابعادی خوب قابلیت پردازش عالی کاربردها: خودرو کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی صنعتی

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **افزودنی** | آنتی‌استاتیک | - | - |
| **ویژگی‌ها** | آنتی‌استاتیک<br>پایداری ابعادی خوب<br>قابلیت پردازش خوب | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **کاربردها** | کاربردهای خودرویی<br>کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی<br>کاربردهای صنعتی | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |

### مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مدول کششی** | 434 MPa | 62946.49 psi | ASTM D638 |
| **استحکام کششی** | | | |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| | | - | ASTM D638 |
| | MPa 26.2 | psi 3800.0 | - |
| | MPa 31.7 | psi 4597.7 | - |
| **ازدیاد طول کششی** | | - | ASTM D638 |
| | % 30 | - | - |
| | % | - | - |
| **مدول خمشی** | MPa 552 | psi 80060.98 | ASTM D790 |
| **استحکام خمشی** | MPa 23.8 | psi 3451.9 | ASTM D790 |
| **مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار** | بدون شکست | - | ASTM D256 |

## الکتریکی و اشتعال‌پذیری

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مقاومت ویژه سطحی** | 1.0E+8 ohms تا 1.0E+6 | - | ASTM D257 |
| **زوال استاتیک** | sec | - | NFPA 99 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.