DynaPath™ 1906-SS

تولیدکننده	Polymer Dynamix	**دسته بندی**	Nylon 6
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

PA 6 گرید اکستروژن برای محافظت RFI/EMI ویژگی ها: محافظت در برابر فرکانس رادیویی (RFI)، محافظت الکترومغناطیسی (EMI)، پوسته پوسته نشدن، غیر، فرآیندپذیری عالی کاربردها: خودرو، صنعتی، کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	حفاظت الکترومغناطیسی (EMI)	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	غیر لایه‌بردار	-	-
	حفاظت در برابر فرکانس رادیویی (RFI)	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی	-	-
	کاربردهای صنعتی	-	-
	حفاظت در برابر تابش	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.19 g/cm³	-	ASTM D792

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	67.6 MPa	9804.57 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638
مدول خمشی	2550 MPa	369846.9 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	109 MPa	15809.14 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	37 J/m	0.693 ft·lb/in	ASTM D256
مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف	960 J/m	17.98 ft·lb/in	ASTM D256

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه سطحی	ohms	-	ASTM D257
مقاومت ویژه حجمی	ohms·cm	-	ASTM D257

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.