DynaPath™ C2045CFT

تولیدکننده	Polymer Dynamix	**دسته بندی**	Nylon 66
فیلر	۳۰٪ الیاف کربن؛ ۱۵٪ الیاف PTFE	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ویژگی ها: رسانایی الکتریکی، قالب گیری آسان، ظاهر سطحی عالی کاربردها: خودرو، صنعتی، الکتریکی/الکترونیکی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف کربن، 30% پرکننده بر اساس وزن فیبر PTFE، 15% پرکننده به وزن	- -	- -
ویژگی‌ها	رسانا قابلیت پردازش خوب پایان سطح خوب	- - -	- - -
کاربردها	کاربردهای خودرویی کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی کاربردهای صنعتی	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
			ASTM D792

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.41 g/cm³	-	

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	183 MPa	26541.95 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	1.0 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	18700 MPa	2712210.6 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	379 MPa	54969.4 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	110 J/m	2.06 ft·lb/in	ASTM D256
مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف	1100 J/m	20.6 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	254 C°	489.2 F°	ASTM D648

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.