DynaChar™ C1340

تولیدکننده	Polymer Dynamix	**دسته بندی**	PC
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ویژگی های آلیاژ پلی کربنات FR: نرم شدن ویکات 120 درجه سانتیگراد بدون هالوژن قابلیت پردازش عالی کاربردها: خودرو لوازم خانگی مسکن صنعتی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله قابلیت پردازش خوب بدون هالوژن	- - -	- - -
کاربردها	اجزای دستگاه کاربردهای خودرویی محفظه‌ها کاربردهای صنعتی	- - - -	- - - -

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D638
	MPa 44.8	psi 6497.7	-
	MPa 35.9	psi 5206.86	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ازدیاد طول کششی	% to 7.0 5.0 % 12	- - -	ASTM D638 - -
مدول خمشی	MPa 37.9	psi 5496.94	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 10.3	psi 1493.89	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m 130	ft·lb/in 2.43	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 120	F° 248.0	ASTM D1525

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.