DynaPath™ 435XLPE

تولیدکننده	Polymer Dynamix	**دسته بندی**	PE Alloy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ویژگی های PE کراسلینک شده رسانا: رسانا مقاومت شیمیایی عالی خواص دمای پایین بدون هالوژن قابلیت کراسلینک شدن قابلیت پردازش خوب کاربردها: خودرو صنعتی کاربردهای سیم و کابل

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	رسانا	-	-
	قابل پیوند	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	بدون هالوژن	-	-
	مقاومت در برابر ضربه دما پایین	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
	کاربردهای صنعتی	-	-
	کاربردهای سیم و کابل	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
			ASTM D792

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.40 g /to 1.45 cm³	-	
درجه شبکه‌ای شدن (اتصالات عرضی)	60 %	-	ASTM D2765

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	11.0 MPa 9.65 MPa	- 1595.42 psi 1399.62 psi	ASTM D638 - -
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه سطحی	ohms	-	ASTM D257
مقاومت ویژه حجمی	ohms·cm	-	ASTM D257

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.