DynaStat® 2357-72D

تولیدکننده	Polymer Dynamix	**دسته بندی**	PEBA-Ester
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ویژگی‌های ترکیب پلی اترآمید آنتی استاتیک: اتلاف استاتیک دائمی پایداری ابعادی خوب بدون کربن
کاربردها: بسته‌بندی کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی صنعتی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌استاتیک	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌استاتیک پایداری ابعادی خوب	- -	- -
کاربردها	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی کاربردهای صنعتی بسته‌بندی	- - -	- - -
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.05 to 1.10 g/cm³	-	ASTM D792

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D638
	MPa 18.6	psi 2697.71	-
	MPa 58.6	psi 8499.23	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D638
	% 20	-	-
	%	-	-
مدول خمشی	MPa 241	psi 34954.16	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	بدون شکست	-	ASTM D256

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه سطحی	5.0E+6 تا 8.0E+8 ohms	-	ASTM D257
مقاومت ویژه حجمی	5.0E+6 تا 8.0E+8 ohms·cm	-	ASTM D257

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	C° 82.2	F° 179.96	-
زمان خشک کردن	hr	-	-
دمای بخش عقب سیلندر	188 to 202 °C	370.4 - 395.6 F°	-
دمای بخش میانی سیلندر	199 to 213 °C	390.2 - 415.4 F°	-
دمای بخش جلوی سیلندر	199 to 218 °C	390.2 - 424.4 F°	-
دمای نازل	196 to 218 °C	384.8 - 424.4 F°	-
دمای قالب	32.2 to 37.8 °C	89.96 - 100.04 F°	-
فشار تزریق	4.83 to 5.52 MPa	700.53 - 800.61 psi	-
نرخ تزریق	متوسط	-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فشار پشت (Back Pressure)	MPa 0.00	psi 0.0	-
سرعت مارپیچ	40 to 45 rpm	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.