DynaStat® 2359

تولیدکننده	Polymer Dynamix	**دسته بندی**	PEBA-Ester
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ویژگی‌های ترکیب پلی اتر بلاک آمید آنتی استاتیک: اتلاف استاتیک دائمی عملکرد الکتریکی مستقل از رطوبت بدون کربن/قابل رنگ‌آمیزی کاربردها: بسته‌بندی کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی صنعتی تجهیزات تجاری

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌استاتیک	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌استاتیک قابلیت رنگ‌آمیزی خوب مستقل از رطوبت	- - -	- - -
کاربردها	تجهیزات تجاری کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی کاربردهای صنعتی بسته‌بندی	- - - -	- - - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست

ASTM D792

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.05 to 1.10 g/cm³	-	

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	51.7 MPa	7498.46 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638
مدول خمشی	172 MPa	24946.54 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	بدون شکست	-	ASTM D256

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه سطحی	5.0E+6 تا 8.0E+8 ohms	-	ASTM D257
مقاومت ویژه حجمی	5.0E+6 تا 8.0E+8 ohms·cm	-	ASTM D257
زوال استاتیک	sec	-	NFPA 99

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.