DynaMix™ PD1801-BLK

تولیدکننده	Polymer Dynamix	**دسته بندی**	Acetal (POM) Copolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

استال مشکی تثبیت شده در برابر UV ویژگی ها: مقاومت شیمیایی عالی، پایداری ابعادی خوب، فرآیندپذیری عالی، بادوام کاربردها: خودرو، صنعتی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	پایداری‌کننده UV	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت شیمیایی خوب پایداری ابعادی خوب قابلیت پردازش خوب مقاومت خوب در برابر UV	- - - -	- - - -
کاربردها	کاربردهای خودرویی کاربردهای صنعتی	- -	- -
شکل ظاهری	سیاه	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.42 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	17 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D638
	68.3 MPa	9906.1 psi	-
	66.2 MPa	9601.52 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D638
	14 %	-	-
	30 %	-	-
مدول خمشی	2930 MPa	424961.34 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	103 MPa	14938.91 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	69 J/m	1.29 ft·lb/in	ASTM D256

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	82.2 C°	179.96 F°	-
زمان خشک کردن	2.0 to 4.0 hr	-	-
دمای بخش عقب سیلندر	199 to 210 °C	390.2 - 410.0 F°	-
دمای بخش میانی سیلندر	204 to 216 °C	399.2 - 420.8 F°	-
دمای بخش جلوی سیلندر	210 to 221 °C	410.0 - 429.8 F°	-
دمای نازل	210 to 221 °C	410.0 - 429.8 F°	-
دمای فرآیند (ذوب)	210 to 221 °C	410.0 - 429.8 F°	-
دمای قالب	79.4 to 98.9 °C	174.92 - 210.02 F°	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ تزریق	متوسط	-	-
سرعت مارپیچ	40 to 70 rpm	-	-
تناژ گیره	4.1 to 6.9 kN/cm²	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.