DynaMix Lite™ 144-M

تولیدکننده	Polymer Dynamix	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	گوی شیشه‌ای	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ویژگی های PP پر شده با مهره شیشه ای توخالی: قابلیت پردازش عالی، چگالی کم، پایداری ابعادی خوب. کاربردها: خودرو، صنعتی، لوازم کوچک

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	کره‌های شیشه‌ای	-	-
ویژگی‌ها	پایداری ابعادی خوب چگالی پایین قابلیت کار، خوب	- - -	- - -
کاربردها	لوازم الکتریکی کاربرد صنعتی قطعات لوازم خانگی کاربرد در زمینه خودرو	- - - -	- - - -
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm³	-	ASTM D792

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 20.0	psi 2900.76	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 1930	psi 279923.34	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 42.4	psi 6149.61	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m	-	ASTM D256

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	C°	-	-
زمان خشک کردن	hr	-	-
دمای منطقه ۱ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	C°	-	-
دمای مذاب	C°	-	-
دمای دای (قالب خروجی)	C°	-	-
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.