DynaPath™ 170W

تولیدکننده	Polymer Dynamix	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

PP رسانای روانکاری شده ویژگی ها: رسانا، تثبیت شده در برابر حرارت، روانکاری شده کاربردها: هوافضا، صنعتی، کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	تثبیت کننده حرارتی روانکار	- -	- -
ویژگی‌ها	رسانا پایداری حرارتی روانکاری شده	- - -	- - -
کاربردها	کاربردهای هوافضا کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی کاربردهای صنعتی	- - -	- - -
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.00 g/cm³	-	ASTM D792

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	17.9 MPa	2596.18 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	15 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	827 MPa	119946.43 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	34.5 MPa	5003.81 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	530 to 750 J/m	9.93 - 14.05 ft·lb/in	ASTM D256

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه سطحی	ohms	-	ASTM D257
مقاومت ویژه حجمی	ohms·cm	-	ASTM D257

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.