DynaMix™ 4130CF

تولیدکننده	Polymer Dynamix	**دسته بندی**	PPA
فیلر	الیاف کربن	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

آلیاژ PPA پر شده با فیبر کربن ویژگی ها: مقاومت شیمیایی عالی، فرآیندپذیری عالی، پایداری ابعادی خوب کاربردها: خودرو، صنعتی، نظامی، هوافضا

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف کربن	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت شیمیایی خوب پایداری ابعادی خوب قابلیت پردازش خوب	- - -	- - -
کاربردها	کاربردهای هوافضا کاربردهای خودرویی کاربردهای صنعتی کاربردهای نظامی	- - - -	- - - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.33 g/cm³	-	ASTM D792

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	214 MPa	31038.13 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	3.0 to 4.0 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	19000 MPa	2755722.0 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	248 MPa	35969.42 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	59 J/m	1.11 ft·lb/in	ASTM D256

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه سطحی	ohms	-	ASTM D257

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.