DynaPath™ 4155-C

تولیدکننده	Polymer Dynamix	**دسته بندی**	PPA
فیلر	الیاف کربن	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ویژگی های PPA پر شده با الیاف کربن: مقاومت شیمیایی عالی استحکام فشاری بالا پایداری ابعادی
استثنایی کاربردها: خودرو صنعتی نظامی هوافضا

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف کربن	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت شیمیایی خوب مقاومت فشاری خوب پایداری ابعادی خوب	- - -	- - -
کاربردها	کاربردهای هوافضا کاربردهای خودرویی کاربردهای صنعتی کاربردهای نظامی	- - - -	- - - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.47 g/cm³	-	ASTM D792

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	241 MPa	34954.16 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	2.0 to 3.0 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	345 MPa	50038.11 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	359 MPa	52068.64 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	59 J/m	1.11 ft·lb/in	ASTM D256

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه سطحی	ohms	-	ASTM D257

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.