DynaMix™ 5530-14

تولیدکننده	Polymer Dynamix	**دسته بندی**	Polyester, TP
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

آلیاژ اصلاح شده با ضربه ویژگی ها: مقاومت در برابر ضربه خوب، فرآیندپذیری عالی، پایداری ابعادی خوب کاربردها: کالاهای مصرفی، لوازم صنعتی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پایداری ابعادی خوب مقاومت خوب در برابر ضربه قابلیت پردازش خوب	- - -	- - -
کاربردها	دستگاه‌ها کاربردهای مصرف‌کننده کاربردهای صنعتی	- - -	- - -
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.50 g/cm³	-	ASTM D792

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	119 MPa	17259.52 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	6.2 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	5860 MPa	849922.68 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	168 MPa	24366.38 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	170 J/m	3.18 ft·lb/in	ASTM D256
مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف	770 J/m	14.42 ft·lb/in	ASTM D256

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	121 C°	249.8 F°	-
زمان خشک کردن	3.0 hr to 5.0	-	-
دمای منطقه ۱ سیلندر	238 °C to 254	460.4 - 489.2 F°	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	246 °C to 260	474.8 - 500.0 F°	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	254 °C to 266	489.2 - 510.8 F°	-
دمای مذاب	254 °C to 271	489.2 - 519.8 F°	-
دمای دای (قالب خروجی)	254 °C to 271	489.2 - 519.8 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.