

## Calprene® H6170

|                         |           |                       |            |
|-------------------------|-----------|-----------------------|------------|
| SEBS                    | دسته بندی | Dynasol<br>Elastomers | تولیدکننده |
| موجود - آماده<br>صادرات | وضعیت     | -                     | فیلر       |

### توضیحات محصول

Calprene H6170 یک کوپلیمر ترموپلاستیک اتیلن-بوتیلن/استایرن با نسبت 67/33 است که در محلول پلیمریزه شده و دارای ساختار خطی با مقاومت عالی در برابر ازن است. این محصول در اشکال زیر موجود است: CH 6170 پلت متخلخل CH 6170 P فرم پودری غبارآلود با سیلیس آمورف CH 6170 PH فرم پودری بدون هیچ عامل غبارآلود کاربردها: ترکیب سازی اصلاح پلاستیک

### مشخصات فنی

| اطلاعات عمومی |   |                  |                  |
|---------------|---|------------------|------------------|
| ویژگی         | سیستم متریک   | سیستم ایمبریال   | روش تست          |
| ویژگی‌ها      | کوپلیمر<br>ساختار پلیمر خطی<br>مقاوم در برابر اوزون<br>متخلخل | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |
| کاربردها      | ترکیب<br>تغییر شکل پلاستیک                                    | -<br>-           | -<br>-           |
| اشکال         | پلت‌ها<br>پودر  | -<br>-           | -<br>-           |
| روش فرآیند    | ترکیب   | -                | -                |

| فیزیکی     |                |             |                 |
|------------|----------------|-------------|-----------------|
| روش تست    | سیستم ایمپریال | سیستم متریک | ویژگی           |
| ASTM E313  | -              | -           | رنگ             |
| -          | -              | cSt 80      | ویسکوزیته محلول |
| -          | -              | % 33        | محتوای استایرن  |
| ASTM D5668 | -              | %           | مواد فرار       |
| ASTM D2240 | -              | 76          | سختی دورومتر    |

| سایر    |                |             |                      |
|---------|----------------|-------------|----------------------|
| روش تست | سیستم ایمپریال | سیستم متریک | ویژگی                |
| -       | -              | Pa·s 2.30   | ویسکوزیته Brookfield |
| -       | -              | %           | اشباع (Saturation)   |

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای** & Shanghai Susheng Import  
Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.