CONFOR® CF-42

تولیدکننده	E-A-R Specialty Composites	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

CONFOR® CF-42 یک ماده پلی یورتان است. این ماده در آمریکای شمالی موجود است. ویژگی اصلی CONFOR® CF-42: مقاوم در برابر باکتری. کاربردهای معمول شامل: هوافضا، خودرو، کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی، فوم، کاربردهای دریایی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E90847-252633	-	-
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر باکتری	-	-
	مقاوم در برابر قارچ	-	-
	مقاوم در برابر اوزون	-	-
	جاذب شوک	-	-
	کاهش لرزش	-	-
کاربردها	داخلی هواپیما	-	-
	قطعات داخلی خودرو	-	-
	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی	-	-
	فوم	-	-
	کاربردهای دریایی	-	-
	کاربردهای پزشکی/بهداشتی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	مهر و موم‌ها کالاهای ورزشی	- -	- -
شکل ظاهری	صورتی	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.0911 g/cm³	-	ASTM D792
جذب آب	0.91 %	-	ASTM D570

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	0.124 MPa	17.98 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	110 %	-	ASTM D638

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رسانندگی گرمایی	0.040 W/m/K	-	ASTM C177

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	1.6E+13 ohms·cm	-	ASTM D257
استحکام دی‌الکتریک	1.1 kV/mm	-	ASTM D149

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.