Ebalta AH 120 / TC 60

تولیدکننده	Ebalta Kunststoff GmbH	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

کاربردها ساخت خودرو رزین لمینیت همچنین برای پارچه های سنگین/پارچه های پیوندی ساخت هواپیما خواص ویسکوزیته کم استحکام بالا مقاومت حرارتی بالا بدون پرکننده

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت حرارتی بالا استحکام بالا ویسکوزیته پایین	- - -	- - -
کاربردها	کاربردهای هواپیما کاربردهای خودرویی لمینت‌ها	- - -	- - -
شکل ظاهری	شفاف - زرد کمی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
			ISO 7619

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی Shore	81 to 87	-	

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	2880 to 3180 MPa	417709.44 - 461220.84 psi	ISO 178
تنش خمشی	115 to 135 MPa	16679.37 - 19580.13 psi	ISO 178
تنش فشاری	85.0 to 95.0 MPa	12328.23 - 13778.61 psi	ISO 604
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	38 to 52 kJ/m²	18.08 - 24.74 ft·lb/in²	ISO 179

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	99.0 to 105 °C	210.2 - 221.0 F°	ISO 75-2/B
دمای انتقال شیشه‌ای	94.0 C°	201.2 F°	DSC

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست	28 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100 نسبت مخلوط بر اساس وزن:	- - -	- - -
زمان پس‌پخت (Post Cure)	4.0 to 8.0 hr 5.0 to 6.0 hr	- - -	- - -

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
چگالی	1.08 to 1.12 g/cm³	-	-
ویسکوزیته	0.50 to 0.70 Pa·s	-	-
زمان پخت	36 to 48 hr	-	-
زمان کاربری (Pot Life)	60 to 70 min	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.