Ebalta AH 140 / LI 20

تولیدکننده	Ebalta Kunststoff GmbH	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

کاربردها وکیوم‌انفوزیون قطعات فیبر کربن و شیشه‌ای، دستی‌سازی قطعات فیبر کربن و شیشه‌ای
ویژگی‌ها سخت شدن بدون چسبندگی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	بدون چسبندگی	-	-
شکل ظاهری	شفاف - زرد کمی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی Shore	84 to 90	-	ISO 7619

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	3070 to 3570 MPa	445266.66 - 517785.66 psi	ISO 178
تنش خمشی	113 to 133 MPa	16389.29 - 19290.05 psi	ISO 178
تنش فشاری	86.0 to 96.0 MPa	12473.27 - 13923.65 psi	ISO 604
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	32 to 70 kJ/m²	15.23 - 33.31 ft·lb/in²	ISO 179

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	88.0 to 94.0 °C	190.4 - 201.2 F°	ISO 75-2/B
دمای انتقال شیشه‌ای	83.0 C°	181.4 F°	DSC

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست		-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 35	-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100	-	-
زمان پس‌پخت (Post Cure)		-	-
	4.0 hr	-	-
	6.0 hr	-	-
	4.0 hr	-	-
چگالی	1.09 to 1.15 g/cm³	-	-
ویسکوزیته	0.53 to 0.68 Pa·s	-	-

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان پخت	16 hr to 24	-	-
زمان کاربری (Pot Life)	18 min to 22	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.