Ebalta BLH Epoxy 200 / W 400

تولیدکننده	Ebalta Kunststoff GmbH	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

کاربردها دستی‌سازی، ساخت قایق ویژگی‌ها سخت‌کننده W 400 با سخت‌کننده‌های W 15 و K 25 قابل مخلوط شدن است، پارچه‌های چسبانده شده با بار سنگین، جذب عالی پارچه فیبر شیشه‌ای، جذب عالی پارچه فیبر کربن، ویسکوزیته پایین، گواهی شده طبق "Germanischer Lloyd"

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پخت حرارتی ویسکوزیته پایین	- -	- -
کاربردها	لمینت‌ها	-	-
شکل ظاهری	شفاف سبز	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جذب آب		-	DIN 53495
	% to 0.13 0.11	-	-
	% to 0.33 0.29	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی Shore	78 to 82	-	ISO 7619

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	3000 to 3300 MPa	435114.0 - 478625.4 psi	ISO 527-2
تنش کششی	62.0 to 68.0 MPa	8992.36 - 9862.58 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	8.8 to 9.2 %	-	ISO 527-2
مدول خمشی	2550 to 2850 MPa	369846.9 - 413358.3 psi	ISO 178
تنش خمشی	100 to 120 MPa	14503.8 - 17404.56 psi	ISO 178

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	70.0 to 74.0 °C	158.0 - 165.2 F°	ISO 75-2/A
دمای انتقال شیشه‌ای	80.0 C°	176.0 F°	TMA

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 30 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100	- - -	- - -
زمان پس‌پخت (Post Cure)	10 to 12 hr	-	-
ویسکوزیته	0.25 to 0.41 Pa·s	-	-
زمان کاربری (Pot Life)			- -

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	-
	to 310 min 270	-	-
	to 350 min 300	-	
	to 420 min 380	-	

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.