Ebalta GH 707 / BR

تولیدکننده	Ebalta Kunststoff GmbH	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	فیلر (پرکننده)	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ebalta GH 707/BR یک رزین اپوکسی دو جزئی است که در دمای اتاق پخت می شود. به دلیل پرکننده های بسیار ریز و سخت، این سیستم دارای ساختاری متراکم و مقاوم در برابر فشار و سطح سخت و مقاوم در برابر سایش است. در مقایسه با ماسه قالب ریخته گری، ebalta GH 707/BR خواص رهاسازی بسیار خوبی و چسبندگی کم با ضخامت ریخته گری تا 30 میلی متر نشان می دهد. کاربردها الگوهای ریخته گری جعبه های هسته صفحات الگو فیکسچرها مدل های مقابله خواص سخت مقاوم در برابر سایش مقاوم در برابر ضربه قابلیت ریخته گری خوب استحکام فشاری خوب

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	پرکننده	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر سایش مقاومت فشاری خوب مقاومت خوب در برابر ضربه جداسازی خوب از قالب مقاومت خوب در برابر سایش سختی بالا	- - - - - -	- - - - - -
شکل ظاهری	خاکستری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی Shore	83 to 89	-	ISO 7619

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	5100 to 5700 MPa	739693.8 - 826716.6 psi	ISO 178
تنش خمشی	70.0 to 80.0 MPa	10152.66 - 11603.04 psi	ISO 178
تنش فشاری	80.0 to 90.0 MPa	11603.04 - 13053.42 psi	ISO 604
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	6.0 to 10 kJ/m²	2.85 - 4.76 ft·lb/in²	ISO 179

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای Martens	56 to 60 °C	132.8 - 140.0 F°	DIN 53458

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 14 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100	- - -	- - -
چگالی	1.95 to 2.05 g/cm³	-	-
ویسکوزیته	6.2 to 7.8 Pa·s	-	-
زمان پخت	10 to 12 hr	-	-
زمان کاربری (Pot Life)	35 to 45 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.