Ebalta LH 22 / GR

تولیدکننده	Ebalta Kunststoff GmbH	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

کاربردها: گیج‌های کنترل، قالب‌های لایه‌ای، وسایل، الگوهای ریخته‌گری. خواص: دقت ابعادی، عمر مفید کوتاه، ویژگی کم گرمازایی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	حرارت پایین	-	-
کاربردها	لمینت‌ها	-	-
شکل ظاهری	سفید	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی Shore	84 to 90	-	ISO 7619

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	4150 to 4450 MPa	601907.7 - 645419.1 psi	ISO 178
تنش خمشی	95.0 to 115 MPa	13778.61 - 16679.37 psi	ISO 178
تنش فشاری	101 to 103 MPa	14648.84 - 14938.91 psi	ISO 604
کرنش خمشی در استحکام خمشی	3.0 to 3.8 %	-	ISO 178
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	13 to 20 kJ/m²	6.19 - 9.52 ft·lb/in²	ISO 179

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	63.0 to 67.0 °C	145.4 - 152.6 F°	ISO 75-2/B

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست		-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 23	-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100	-	-
چگالی	1.32 to 1.38 g/cm³	-	-
ویسکوزیته	1.1 to 1.5 Pa·s	-	-
زمان پخت	12 to 16 hr	-	-
زمان کاربری (Pot Life)	25 to 30 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.