Ebalta LH 26 / Resin+Hardener

تولیدکننده	Ebalta Kunststoff GmbH	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

کاربردها تزریق خلاء ساختارهای قالب خواص مقاومت حرارتی بالا ویسکوزیته پایین ویژگی‌های خیس‌شوندگی خوب پخت حرارتی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پخت حرارتی مقاومت حرارتی بالا ویسکوزیته پایین	- - -	- - -
کاربردها	قالب‌ها/مهرها/ابزارها	-	-
شکل ظاهری	قهوه‌ای	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی Shore	85 to 89	-	ISO 7619

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	3030 to 3070 MPa	439465.14 - 445266.66 psi	ISO 178
تنش خمشی	120 to 140 MPa	17404.56 - 20305.32 psi	ISO 178
تنش فشاری	95.0 to 115 MPa	13778.61 - 16679.37 psi	ISO 604
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	28 to 42 kJ/m²	13.32 - 19.98 ft·lb/in²	ISO 179

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	145 to 149 °C	293.0 - 300.2 F°	ISO 75-2/B
دمای انتقال شیشه‌ای	150 C°	302.0 F°	DSC

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست	27 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100 نسبت مخلوط بر اساس وزن:	- - -	- - -
زمان پس‌پخت (Post Cure)	4.0 hr 6.0 hr 6.0 hr 2.0 hr 2.0 hr 2.0 hr 4.0 hr	- - - - - - - -	- - - - - - - -

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
چگالی	1.09 to 1.13 g/cm³	-	-
ویسکوزیته	0.30 to 0.50 Pa·s	-	-
زمان پخت	24 to 48 hr	-	-
زمان کاربری (Pot Life)	120 to 150 min	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.