Ebalta Silicone High Solid

تولیدکننده	Ebalta Kunststoff GmbH	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ترکیبات ریخته‌گری سیلیکونی ebalta خود جداشونده، سیلیکون لاستیکی دو جزئی متراکم و درهم تنیده هستند که برای تولید ریخته‌گری‌های الاستیک با خواص مکانیکی خوب مناسب هستند. دو نوع مختلف از محصولات لاستیک سیلیکونی موجود است. ترکیب سیلیکونی "جامد بالا" شامل یک لاستیک سیلیکونی مرواریدی با ویسکوزیته متوسط است و دارای خواص مکانیکی بسیار خوبی است. غلیظ کردن با سیلیکای مصنوعی باعث می‌شود که سیلیکون به راحتی پخش شود. برای پخش، ما افزودن درهم تنیده ۳٪ را پیشنهاد می‌کنیم. کاربردها: قطعات انعطاف‌پذیر، قالب ریخته‌گری برای گچ، قالب ریخته‌گری برای پلاستیک، قالب ریخته‌گری برای موم، قالب ریخته‌گری برای مواد سرامیکی، ریخته‌گری گسکت‌های انعطاف‌پذیر، ریخته‌گری قطعات الکتریکی، ریخته‌گری هنری. خواص: سخت شدن متراکم، استحکام بالا، آزادسازی درون قالب، انعطاف‌پذیر.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	انعطاف‌پذیری خوب جریان خوب استحکام بالا ویسکوزیته متوسط	- - - -	- - - -
کاربردها	قطعات الکتریکی واشرها قالب‌ها/مهرها/ابزارها	- - -	- - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	خاکستری روشن	-	-
روش فرآیند	ریخته‌گری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	% 0.50	-	Internal Method
سختی Shore	20 to 26	-	ISO 7619

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	2.80 to 3.80 MPa	406.11 - 551.14 psi	ISO 37

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست		-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 2.0	-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100	-	-
چگالی	1.10 to 1.14 g/cm³	-	-
ویسکوزیته	30 to 31 Pa·s	-	-
زمان پخت	20 to 24 hr	-	-
زمان کاربری (Pot Life)	20 to 30 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.