Ebalta GM 725-7 / PUR 13

تولیدکننده	Ebalta Kunststoff GmbH	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ebalta GM 725-7 یک ترکیب ریختگی پلی اورتان دو جزئی است که به خوبی ریخته می‌شود و در دمای اتاق به آرامی سخت می‌شود. این ماده به ویژه برای ریختگی‌های جامد با دقت ابعادی بسیار بالا در قالب‌های بزرگ مناسب است. سخت‌کننده مایع نازک PUR 13 منجر به ویسکوزیته مخلوط شدن کند می‌شود. بنابراین افزودن 50% پرکننده F-B /3 یا 75% پرکننده F-iron ممکن است. انقباض به 0.05% کاهش می‌یابد. به طور جایگزین، می‌توان گرانول‌های پلاستیکی (بیش از 50%) اضافه کرد. در این صورت، ما استفاده از پرایمر ژل‌کوت OH 11 جدید یا OH 48 را توصیه می‌کنیم. کاربردها الگوهای ریخته‌گری منفی‌ها صفحات الگو کنترل ریختگی‌ها ابزارها ورق فلزی خواص ریختگی ضخیم دقت ابعادی عالی خواص جریان خوب قابل کار کردن طولانی عمر مفید بالا استحکام بالا

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	استحکام بالا سیالیت خوب	- -	- -
شکل ظاهری	بژ	-	-
روش فرآیند	ریخته‌گری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	% 0.10	-	Internal method
سختی دورومتر		-	ISO 7619

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	MPa	-	ISO 178
تنش خمشی	MPa	-	ISO 178
تنش فشاری	MPa	-	ISO 604
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	kJ/m²	-	ISO 179

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	C°	-	ISO 75-2/B
CLTE	6.5E-5 cm/cm/°C	-	DIN 53752

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 15	- - -	- - -
نامشخص		-	-
چگالی	g/cm³	-	-
ویسکوزیته	Pa·s	-	-
زمان پخت	hr	-	-

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان کاربری (Pot Life)	min	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.