Ebalta GM 900-1 / Comp. A+B

تولیدکننده	Ebalta Kunststoff GmbH	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

این محصول یک ترکیب ریختنی پلی‌یوریا بسیار نرم و الاستیک است. ebalta GM 900-1 به عنوان یک سیستم ریختنی انعطاف‌پذیر در زمینه قالب‌سازی و ابزار برای قطعاتی که نیاز به سختی شوری کم و مقاومت بالا در برابر پارگی به دلیل برش‌های عمیق دارند، مناسب است. کاربردها: قالب ریختنی برای گچ، قالب ریختنی برای مواد سرامیکی، قالب ریختنی برای پلاستیک، قالب ریختنی برای موم. خواص: سختی شوری A ۱۳، بسیار انعطاف‌پذیر، مقاومت خوب در برابر پارگی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	انعطاف‌پذیری خوب نرم	- -	- -
کاربردها	قالب‌ها/مهرها/ابزارها	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-
روش فرآیند	ریخته‌گری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی Shore	11 to 15	-	ISO 7619

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	0.900 to 1.30 MPa	130.53 - 188.55 psi	ISO 37
ازدیاد طول کششی	680 to 830 %	-	ISO 37
استحکام پارگی	2.0 to 2.4 kN/m	-	ISO 34-1

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست		-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 10	-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100	-	-
چگالی	1.09 to 1.15 g/cm³	-	-
ویسکوزیته	1.2 to 1.6 Pa·s	-	-
زمان پخت	7.0 to 10 hr	-	-
زمان کاربری (Pot Life)	17 to 27 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.