Ebalta GM 951-1 / Comp. A+B

تولیدکننده	Ebalta Kunststoff GmbH	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

این محصول یک ترکیب ریختنی پلی‌یوریا بسیار نرم و الاستیک است. ebalta GM 951-1 به عنوان یک سیستم ریختنی انعطاف‌پذیر در زمینه قالب‌سازی و ابزار برای قطعاتی که نیاز به سختی شوری کم و مقاومت بالا در برابر پارگی به دلیل برش‌های عمیق دارند، مناسب است. کاربردها: قالب ریختنی برای گچ، قالب ریختنی برای پلاستیک، قالب ریختنی برای موم، قالب ریختنی برای مواد سرامیکی، قالب ریختنی برای فوم PU، قالب ریختنی برای سیمان، واشرها، پروفیل‌های آب‌بندی در جعبه‌های هسته. خواص: سختی شوری ۴۵ A، قابل ریختن خوب، مقاومت خوب در برابر پارگی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	انعطاف‌پذیری خوب نرم	- -	- -
کاربردها	واشرها قالب‌ها/مهرها/ابزارها مهر و موم‌ها	- - -	- - -
شکل ظاهری	سیاه	-	-
روش فرآیند	ریخته‌گری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی Shore	42 to 48	-	ISO 7619

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	1.80 to 2.20 MPa	261.07 - 319.08 psi	ISO 37
ازدیاد طول کششی	880 to 1100 %	-	ISO 37
استحکام پارگی	5.0 to 6.0 kN/m	-	ISO 34-1

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست		-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 10	-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100	-	-
چگالی	1.12 to 1.18 g/cm³	-	-
ویسکوزیته	4.1 to 4.5 Pa·s	-	-
زمان پخت	7.0 to 10 hr	-	-
زمان کاربری (Pot Life)	17 to 27 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.