Ebalta GM 955-40 / Comp. A+B

تولیدکننده	Ebalta Kunststoff GmbH	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

این محصول یک سیستم پلی‌یورتان است. اگر محصول در دمای اتاق سخت شود، هیچ بار شیمیایی و مکانیکی کامل قبل از ۷ روز پس از سخت شدن وجود ندارد. این محصول ممکن است به دلیل مواد اولیه دچار تغییر رنگ شود، اما این تغییر رنگ‌ها تأثیری بر کیفیت و خواص محصول ندارند. کاربردها: قالب‌های ریختنی برای بتن، قالب ریختنی برای گچ، قالب ریختنی برای سیمان. خواص: سختی شوری A تقریباً ۴۰، خواص جریان عالی، مقاومت خوب در برابر پارگی، دموولد سریع، جذب کم، مقاومت شیمیایی خوب، گاززدایی خوب.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت شیمیایی خوب انعطاف‌پذیری خوب جریان بالا	- - -	- - -
کاربردها	قالب‌ها/مهرها/ابزارها	-	-
شکل ظاهری	قرمز	-	-
روش فرآیند	ریخته‌گری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی Shore	40 to 46	-	ISO 7619

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	2.50 to 3.50 MPa	362.6 - 507.63 psi	ISO 37
ازدیاد طول کششی	550 to 630 %	-	ISO 37
استحکام پارگی		-	ISO 34-1
	15 to 17 kN/m	-	-
	5.5 to 6.5 kN/m	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست		-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 11	-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100	-	-
چگالی	1.24 to 1.30 g/cm³	-	-
ویسکوزیته	3.3 to 4.3 Pa·s	-	-
زمان پخت	6.0 to 20 hr	-	-
زمان کاربری (Pot Life)	20 to 30 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.