Ebalta GM 956 / Comp. A+B

تولیدکننده	Ebalta Kunststoff GmbH	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

این محصول یک سیستم پلی‌اورتان است. با مخلوط کردن سخت‌کننده‌ها، سختی شوره بین A 38 و A 83 قابل دستیابی است. این محصول ممکن است تحت تأثیر تغییرات رنگی ناشی از مواد اولیه قرار گیرد، اما این تغییرات رنگی تأثیری بر کیفیت و خواص محصول ندارد. کاربردها پروتوتایپ‌ها با خواص مشابه لاستیک قطعات انعطاف‌پذیر خواص سختی شوره A 30 سختی شوره (انعطاف‌پذیری) متغیر تا A 83 خواص جریان عالی شفاف به راحتی رنگ‌پذیر بدون بو بدون جیوه استحکام کششی بالا

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت رنگ‌آمیزی خوب	-	-
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	مقاومت در برابر پارگی خوب	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	جریان بالا	-	-
	کم تا هیچ بوی	-	-
کاربردها	نمونه‌سازی	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
روش فرآیند	ریخته‌گری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی Shore	28 to 32	-	ISO 7619

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	2.00 to 2.40 MPa	348.09 - 290.08 psi	ISO 37
ازدیاد طول کششی	1500 to 2500 %	-	ISO 37
استحکام پارگی	6.2 to 7.2 kN/m	-	ISO 34-1

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 200 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100	- - -	- - -
چگالی	1.02 to 1.06 g/cm³	-	-
ویسکوزیته	1.3 to 1.7 Pa·s	-	-
زمان پخت	3.0 hr	-	-
زمان کاربری (Pot Life)	20 to 30 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.