Ebalta GM 956 / GM 956-1

تولیدکننده	Ebalta Kunststoff GmbH	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

این محصول یک سیستم پلی یورتان است. با مخلوط کردن سخت کننده ها می توان به سختی شور بین 38 A و 83 A دست یافت. این محصول می تواند به دلیل مواد اولیه در معرض تغییرات رنگ قرار گیرد، اما این تغییرات رنگ هیچ تاثیری بر کیفیت و خواص محصول ندارد. کاربردها نمونه های اولیه با خواص لاستیک مانند قطعات انعطاف پذیر ماسک جت خواص سختی شور 83 A سختی شور (انعطاف پذیری) متغیر تا 30 A خواص جریان عالی شفاف به راحتی رنگ پذیر بدون بو استحکام پارگی بالا عاری از جیوه

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت رنگ‌آمیزی خوب	-	-
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	مقاومت در برابر پارگی خوب	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	جریان بالا	-	-
	کم تا هیچ بوی	-	-
کاربردها	نمونه‌سازی	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	ریخته‌گری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی Shore	80 to 86	-	ISO 7619

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	7.00 to 9.00 MPa	1305.34 - 1015.27 psi	ISO 37
ازدیاد طول کششی	530 to 680 %	-	ISO 37
استحکام پارگی	14 to 16 kN/m	-	ISO 34-1

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست		-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 80	-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100	-	-
چگالی	1.38 to 1.42 g/cm³	-	-
ویسکوزیته	1.8 to 2.2 Pa·s	-	-
زمان پخت	2.0 hr	-	-
زمان کاربری (Pot Life)	15 to 20 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.