Ebalta GM 958 / Comp. A+B

تولیدکننده	Ebalta Kunststoff GmbH	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

این محصول یک سیستم پلی‌اورتان است. اگر محصول در دمای اتاق سخت شود، تنها پس از 7 روز در معرض تأثیرات شیمیایی و مکانیکی کامل قرار می‌گیرد. کاربردها قالب‌های ریختگی برای بتن قالب‌های ریختگی برای سیمان قالب‌های ریختگی برای مواد سرامیکی قالب‌های ریختگی برای موم قالب‌های ریختگی برای گچ قالب‌های ریختگی برای پلاستیک پروتوتایپ‌ها با خواص مشابه لاستیک خواص سختی شوره 60 جذب آب بسیار کم خواص جریان عالی مقاومت خوب در برابر گسترش پارگی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	جریان بالا کم تا هیچ جذب آب	- -	- -
کاربردها	قالب‌ها/مهرها/ابزارها نمونه‌سازی	- -	- -
شکل ظاهری	قرمز	-	-
روش فرآیند	ریخته‌گری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جذب آب	% 2.4	-	Internal Method
سختی Shore	57 to 63	-	ISO 7619

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	4.70 to 6.30 MPa	681.68 - 913.74 psi	ISO 37
ازدیاد طول کششی	1100 to 1400 %	-	ISO 37
استحکام پارگی		-	ISO 34-1
	34 to 40 kN/m	-	-
	8.2 to 10 kN/m	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست		-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100	-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100	-	-
چگالی	1.06 to 1.10 g/cm³	-	-
ویسکوزیته	1.2 to 1.9 Pa·s	-	-
زمان پخت	20 to 24 hr	-	-
زمان کاربری (Pot Life)	20 to 30 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.