Ebalta GM 959 / GM 959-1

تولیدکننده	Ebalta Kunststoff GmbH	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

این محصول یک سیستم پلی یورتان است. با مخلوط کردن سخت کننده ها می توان به سختی شور بین 40 A و 80 A دست یافت (به جدول اختلاط مراجعه کنید). این محصول می تواند به دلیل مواد اولیه در معرض تغییرات رنگ قرار گیرد، اما این تغییرات رنگ هیچ تاثیری بر کیفیت و خواص محصول ندارد. کاربردها قالب های ریخته گری برای بتن قالب ریخته گری برای سیمان قالب ریخته گری برای مواد سرامیکی قالب ریخته گری برای موم قالب ریخته گری برای گچ قالب ریخته گری برای پلاستیک نمونه های اولیه با خواص لاستیک مانند خواص سختی شور 80 A سختی شور (انعطاف پذیری) متغیر خواص جریان عالی گاز زدایی خوب به راحتی رنگ پذیر استحکام پارگی بالا

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت رنگ‌آمیزی خوب انعطاف‌پذیری خوب مقاومت در برابر پارگی خوب جریان بالا	- - - -	- - - -
کاربردها	قالب‌ها/مهرها/ابزارها نمونه‌سازی	- -	- -
شکل ظاهری	کهربا	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	ریخته‌گری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی Shore	78 to 82	-	ISO 7619

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	7.60 to 9.20 MPa	1102.29 - 1334.35 psi	ISO 37
ازدیاد طول کششی	800 to 1000 %	-	ISO 37
استحکام پارگی	16 to 17 kN/m	-	ISO 34-1

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست		-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 50	-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100	-	-
چگالی	1.02 to 1.06 g/cm³	-	-
ویسکوزیته	1.2 to 1.6 Pa·s	-	-
زمان پخت	20 to 24 hr	-	-
زمان کاربری (Pot Life)	22 to 28 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.