Ebalta GM 960 / Comp. A+B

تولیدکننده	Ebalta Kunststoff GmbH	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

GM 960 یک ترکیب ریخته گری پلی یورتان انعطاف پذیر است که به ویژه برای کاربردهایی که نیاز به شفافیت مطلق و پایداری UV دارند (بدون زرد شدن، تیره شدن جزئی امکان پذیر است) توسعه یافته است. با افزودن رنگدانه های مناسب می توان به رنگ های درخشان و جلوه های رنگی دست یافت. برای جلوگیری از تداخلات پخت (سیلیکون های پخت تراکمی) باید عاری از تبخیر باشند. پردازش ترجیحاً در کارخانه های ریخته گری خلاء. کاربردها قالب شفاف مدل های تکثیر ریخته گری تزئینی جلوه های ویژه نمونه های اولیه خواص پایدار در برابر اشعه ماوراء بنفش حداکثر دمای کاربرد حدود 80 درجه سانتیگراد جلوه های رنگی با افزودن رنگدانه ها

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	انعطاف‌پذیری خوب مقاومت خوب در برابر UV شفافیت بالا	- - -	- - -
کاربردها	قطعات تزئینی نمونه‌سازی	- -	- -
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
روش فرآیند	ریخته‌گری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی Shore	47 to 53	-	ISO 7619

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	1.50 to 1.90 MPa	217.56 - 275.57 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	%	-	ISO 527-2
استحکام پارگی	4.5 to 4.6 kN/m	-	ISO 34-1

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 50	- - -	- - -
چگالی	1.02 to 1.06 g/cm³	-	-
ویسکوزیته	0.20 to 0.30 Pa·s	-	-
زمان پخت	16 to 18 hr	-	-
زمان کاربری (Pot Life)	20 to 30 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.