Ebalta GM 972 / Comp. A+B

تولیدکننده	Ebalta Kunststoff GmbH	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

این محصول یک سیستم پلی یورتان است. با افزودنی DT، رزین ریخته گری GM 972 می تواند به عنوان یک رزین سطحی قابل برس زدن و خمیری شکل نیز استفاده شود. ما 10-12 گرم افزودنی DT در هر 1000 کیلوگرم را توصیه می کنیم. هنگام استفاده از GM 972 با سختی شور کمتر، سخت کننده PUR 11 (سختی شور: شور 3±78 A) را توصیه می کنیم. کاربردها قطعه الاستیک قطعات ریخته گری خلاء قالب ریخته گری برای گچ قالب ریخته گری برای پلاستیک قالب ریخته گری برای موم قالب ریخته گری برای فیکسچرهای فوم PU خواص سختی شور 86 A به خوبی قابل ریخته گری استحکام بالا انعطاف پذیر در سرما به راحتی رنگ پذیر

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت رنگ‌آمیزی خوب انعطاف‌پذیری خوب استحکام بالا انعطاف‌پذیری دمای پایین	- - - -	- - - -
کاربردها	قالب‌ها/مهرها/ابزارها	-	-
شکل ظاهری	بژ	-	-
روش فرآیند	ریخته‌گری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی Shore	83 to 89	-	ISO 7619

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	9.00 to 13.0 MPa	1885.49 - 1305.34 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	500 to 700 %	-	ISO 527-2
استحکام پارگی	45 to 55 kN/m	-	ISO 34-1

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست		-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 45	-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100	-	-
چگالی	1.08 to 1.12 g/cm³	-	-
زمان پخت	3.0 to 5.0 hr	-	-
زمان کاربری (Pot Life)	6.0 to 8.0 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.