Ebalta MG 128 / Comp. A+B

تولیدکننده	Ebalta Kunststoff GmbH	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ebalta MG 128 بر روی یک دستگاه کم فشار دو جزئی پردازش می‌شود. پس از سمباده زدن با کاغذ سنباده، گریت 280، سطح را می‌توان با یک لاک تجاری لاک زد. برای چسبندگی بهتر، استفاده از یک لایه پرایمر را توصیه می‌کنیم. لاک‌های نیتروسلولز چسبندگی بهتری روی سطوح پلی یورتان نسبت به سیستم‌های اکریل-لاک دارند. کاربردها قطعات کاربردی زمینه خودرو قطعات کاربردی زمینه EDP قطعات نمونه‌سازی زمینه EDP نمونه‌های اولیه در زمینه خودرو قطعات روکش زمینه خودرو قطعات روکش زمینه EDP خواص مدول الاستیسیته بالا مقاومت حرارتی بالا استحکام ضربه خوب زمان فرآوری طولانی خواص جریان عالی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر ضربه جریان بالا مقاومت حرارتی بالا	- - -	- - -
کاربردها	کاربردهای خودرویی نمونه‌سازی	- -	- -
شکل ظاهری	سیاه	-	-
روش فرآیند	ریخته‌گری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی Shore	81 to 85	-	ISO 7619

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	2500 to 3000 MPa	362595.0 - 435114.0 psi	ISO 178
تنش خمشی	102 to 122 MPa	14793.88 - 17694.64 psi	ISO 178
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	31 to 45 kJ/m²	14.75 - 21.41 ft·lb/in²	ISO 179

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	78.0 to 84.0 °C	172.4 - 183.2 F°	ISO 75-2/B
دمای انتقال شیشه‌ای	100 C°	212.0 F°	DSC

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس حجم: 91 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 110 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100 نسبت مخلوط بر اساس حجم: 100	- - -	- - -
چگالی	1.14 to 1.18 g/cm³	-	-
ویسکوزیته	0.85 to 1.2 Pa·s	-	-
			-

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
زمان پخت	to 3.5 hr 3.0	-	
زمان کاربری (Pot Life)	to 7.0 min 6.0	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.