Ebalta MG 426 / Comp. A+B

تولیدکننده	Ebalta Kunststoff GmbH	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ebalta MG 426 بر روی یک دستگاه دو جزئی با فشار پایین پردازش می‌شود. پس از سمباده‌زنی با کاغذ سنباده، دانه 280، سطح می‌تواند با یک لاک تجاری رنگ‌آمیزی شود. برای چسبندگی بهتر، استفاده از یک لایه پرایمر توصیه می‌شود. لاک‌های نیتروسلولزی چسبندگی بهتری بر روی سطوح پلی اورتان نسبت به سیستم‌های لاک اکریلی دارند. کاربردها: قطعات عملکردی در حوزه خودرو، قطعات عملکردی در حوزه EDP، قطعات پروتوتایپ در حوزه EDP، پروتوتایپ‌ها در حوزه خودرو، قطعات پوششی در حوزه خودرو، قطعات پوششی در حوزه EDP. خواص: ریختن ضخامت‌های دیواره ضخیم ممکن، مقاومت ضربه‌ای خوب.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر ضربه	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی نمونه‌سازی قطعات دیواره ضخیم	- - -	- - -
شکل ظاهری	سیاه	-	-
روش فرآیند	ریخته‌گری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی Shore	78 to 82	-	ISO 7619

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	2090 to 2290 MPa	303129.42 - 332137.02 psi	ISO 178
تنش خمشی	80.0 to 90.0 MPa	11603.04 - 13053.42 psi	ISO 178
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	39 to 45 kJ/m²	18.56 - 21.41 ft·lb/in²	ISO 179

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	92.0 °C to 98.0	197.6 - 208.4 F°	ISO 75-2/B

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس حجم: 89 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100 نسبت مخلوط بر اساس حجم: 100	- - -	- - -
زمان پس‌پخت (Post Cure)	6.0 to 8.0 hr	-	-
چگالی	1.15 to 1.19 g/cm³	-	-
ویسکوزیته	0.60 to 0.80 Pa·s	-	-

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
زمان پخت	1.5 hr to 2.0	-	-
زمان کاربری (Pot Life)	2.5 min to 2.7	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.