Ebalta MG 453 GF / Comp. A+B

تولیدکننده	Ebalta Kunststoff GmbH	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	الیاف شیشه	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ebalta MG 453 GF بر روی یک دستگاه دو جزئی با فشار پایین پردازش می‌شود. پس از سمباده‌زنی با کاغذ سنباده، دانه 280، سطح می‌تواند با یک لاک تجاری رنگ‌آمیزی شود. برای چسبندگی بهتر، استفاده از یک لایه پرایمر توصیه می‌شود. کاربردها: قطعات عملکردی در حوزه خودرو، قطعات عملکردی در حوزه EDP، قطعات پروتوتایپ در حوزه EDP، پروتوتایپ‌ها در حوزه خودرو، قطعات پوششی در حوزه خودرو، قطعات پوششی در حوزه EDP. خواص: سختی بالا، مقاومت حرارتی بالا.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف شیشه‌ای	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت حرارتی بالا سختی بالا	- -	- -
کاربردها	کاربردهای خودرویی نمونه‌سازی	- -	- -
شکل ظاهری	سیاه	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی Shore	81 to 87	-	ISO 7619

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	2260 to 2760 MPa	327785.88 - 400304.88 psi	ISO 178
تنش خمشی	88.0 to 92.0 MPa	12763.34 - 13343.5 psi	ISO 178
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	16 to 20 kJ/m²	7.61 - 9.52 ft·lb/in²	ISO 179

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	103 to 113 °C	217.4 - 235.4 F°	ISO 75-2/B
دمای انتقال شیشه‌ای	124 C°	255.2 F°	DMA

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس حجم: 61 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 60 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100 نسبت مخلوط بر اساس حجم: 100	- - -	- - -
زمان پس‌پخت (Post Cure)	4.0 hr 4.0 hr	- - -	- - -

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
چگالی	1.27 to 1.31 g/cm³	-	-
زمان پخت	0.17 to 0.25 hr	-	-
زمان کاربری (Pot Life)	0.92 to 1.0 min	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.