Ebalta MG 804, 804 GF / MG 804-1

تولیدکننده	Ebalta Kunststoff GmbH	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

این محصول یک سیستم پلی یورتان است. پردازش ترجیحی در کارخانه‌های ریخته‌گری خلاء معمولاً استفاده می‌شود. حداکثر ضخامت دیواره قطعات: از 5 تا 10 میلی‌متر. کاربردها نمونه‌های اولیه با کیفیت بالا، مانند ABS نمونه‌های اولیه با کیفیت بالا، مانند PA خواص طول عمر زیاد قابلیت ریخته‌گری بسیار خوب استحکام ضربه خوب استحکام بالا قابل تنظیم قابلیت رنگرزی آسان تهاجم کم در برابر سیلیکون‌ها

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت رنگ‌آمیزی خوب مقاومت خوب در برابر ضربه سختی بالا	- - -	- - -
کاربردها	نمونه‌سازی	-	-
شکل ظاهری	سفید	-	-
روش فرآیند	ریخته‌گری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	% 0.10	-	Internal Method
سختی Shore	76 to 80	-	ISO 7619

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	2450 to 2750 MPa	355343.1 - 398854.5 psi	ISO 178
تنش خمشی	73.0 to 83.0 MPa	10587.77 - 12038.15 psi	ISO 178
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	15 to 19 kJ/m²	7.14 - 9.04 ft·lb/in²	ISO 179

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	86.0 to 92.0 °C	186.8 - 197.6 F°	ISO 75-2/B
دمای انتقال شیشه‌ای	90.0 C°	194.0 F°	TMA

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 150 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100	- - -	- - -
زمان پس‌پخت (Post Cure)	4.0 hr	-	-

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
چگالی	1.08 to 1.12 g/cm³	-	-
زمان پخت	0.75 to 1.0 hr	-	-
زمان کاربری (Pot Life)	7.0 to 9.0 min	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.