Ebalta MG 804 / Comp. A+B

تولیدکننده	Ebalta Kunststoff GmbH	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

این محصول یک سیستم پلی یورتان است. پردازش ترجیحاً در کارخانه ریخته‌گری خلاء مرسوم انجام می‌شود. پردازش دستی امکان پذیر است. حداکثر ضخامت دیواره قطعات: از 5 تا 10 میلی‌متر.
کاربردها نمونه‌های اولیه با کیفیت بالا، مانند ABS نمونه‌های اولیه با کیفیت بالا، مانند PA خواص طول عمر زیاد قابلیت ریخته‌گری بسیار خوب استحکام ضربه خوب قابلیت رنگرزی آسان تهاجم کم در برابر سیلیکون‌ها

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت رنگ‌آمیزی خوب مقاومت خوب در برابر ضربه	- -	- -
کاربردها	نمونه‌سازی	-	-
شکل ظاهری	سفید	-	-
روش فرآیند	ریخته‌گری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	% 0.10	-	Internal Method
سختی Shore	76 to 80	-	ISO 7619

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	50.0 to 60.0 MPa	7251.9 - 8702.28 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	6.0 to 10 %	-	ISO 527-2
مدول خمشی	2120 to 2420 MPa	307480.56 - 350991.96 psi	ISO 178
تنش خمشی	85.0 to 95.0 MPa	12328.23 - 13778.61 psi	ISO 178
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	33 to 45 kJ/m²	15.7 - 21.41 ft·lb/in²	ISO 179

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	69.0 to 73.0 °C	156.2 - 163.4 F°	ISO 75-2/B
دمای انتقال شیشه‌ای	82.0 C°	179.6 F°	TMA

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست		-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن:	-	-
	100	-	-

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100		
زمان پس‌پخت (Post Cure)	4.0 hr	-	-
چگالی	1.08 to 1.12 g/cm³	-	-
زمان پخت	0.75 to 1.0 hr	-	-
زمان کاربری (Pot Life)	10 to 13 min	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.