Ebalta MG 807 FR / Comp. A+B

تولیدکننده	Ebalta Kunststoff GmbH	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

این محصول یک رزین ریخته‌گری پلی یورتان است. کاربردها نمونه‌های اولیه با کیفیت بالا، مانند ABS خواص مقاوم در برابر شعله طول عمر زیاد قابلیت ریخته‌گری خوب

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-
کاربردها	نمونه‌سازی	-	-
شکل ظاهری	بژ	-	-
روش فرآیند	ریخته‌گری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی Shore	82 to 88	-	ISO 7619

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	3700 to 4300 MPa	536640.6 - 623663.4 psi	ISO 178
تنش خمشی	65.0 to 75.0 MPa	9427.47 - 10877.85 psi	ISO 178
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	5.8 to 8.8 kJ/m²	2.76 - 4.19 ft·lb/in²	ISO 179

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	50.0 to 54.0 °C	122.0 - 129.2 F°	ISO 75-2/B
دمای انتقال شیشه‌ای	79.0 C°	174.2 F°	TMA
CLTE	1.0E-4 cm/cm/°C	-	DIN 53752

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	V-0	-	UL 94

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100	- - -	- - -
زمان پس‌پخت (Post Cure)	4.0 hr	-	-

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
چگالی	1.33 to 1.37 g/cm³	-	-
ویسکوزیته	0.95 to 1.3 Pa·s	-	-
زمان پخت	0.58 to 0.75 hr	-	-
زمان کاربری (Pot Life)	5.0 to 7.0 min	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.