Ebalta MG 815 / Comp. A+B

تولیدکننده	Ebalta Kunststoff GmbH	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

این محصول یک رزین ریخته‌گری پلی یورتان است. پردازش ترجیحاً در کارخانه‌های ریخته‌گری خلاء استاندارد انجام می‌شود. کاربردها نمونه‌های اولیه با کیفیت بالا، مانند ABS خواص مقاومت در برابر درجه حرارت بالا مقاومت در برابر ضربه بالا قابلیت ریخته‌گری بسیار خوب طول عمر زیاد

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت حرارتی بالا مقاومت ضربه بالا	- -	- -
کاربردها	نمونه‌سازی	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-
روش فرآیند	ریخته‌گری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	% 0.30	-	Internal Method

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی Shore	77 to 83	-	ISO 7619

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	67.0 to 77.0 MPa	9717.55 - 11167.93 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	11 to 15 %	-	ISO 527-2
مدول خمشی	1900 to 2300 MPa	275572.2 - 333587.4 psi	ISO 178
تنش خمشی	90.0 to 110 MPa	13053.42 - 15954.18 psi	ISO 178
تنش فشاری	72.0 to 82.0 MPa	10442.74 - 11893.12 psi	ISO 604
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	63 to 87 kJ/m²	29.98 - 41.39 ft·lb/in²	ISO 179

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	127 to 133 °C	260.6 - 271.4 F°	ISO 75-2/B
دمای انتقال شیشه‌ای	122 C°	251.6 F°	TMA

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 70	- - -	- - -

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100		
زمان پس‌پخت (Post Cure)	2.0 hr	-	-
چگالی	1.13 to 1.17 g/cm³	-	-
ویسکوزیته	0.40 to 0.60 Pa·s	-	-
زمان پخت	0.67 to 1.0 hr	-	-
زمان کاربری (Pot Life)	5.0 to 7.0 min	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.