Ebalta PU 20 Casting Foam / Comp. A+B

تولیدکننده	Ebalta Kunststoff GmbH	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

این محصول یک سیستم پلی یورتان است. در صورت لزوم فرمولاسیون‌های ویژه برای چگالی بین 0.1 گرم بر سانتی‌متر مکعب و 0.5 گرم بر سانتی‌متر مکعب امکان پذیر است. کاربردها مدل‌های استایلینگ قالب‌های لمینت ساختارهای پایه نگاتیوها خواص چگالی 200 گرم بر لیتر فرزکاری خوب ساختار سطح بسیار خوب ماشینکاری آسان قابلیت جریان بسیار خوب مقاومت حرارتی خوب

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل فوم‌سازی	-	-
	جریان خوب	-	-
	قابل ماشین‌کاری	-	-
	مقاومت حرارتی متوسط	-	-
کاربردها	فوم	-	-
	قالب‌ها/مهرها/ابزارها	-	-
شکل ظاهری	بژ	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	ریخته‌گری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.180 to 0.220 g/cm³	-	-
سختی Shore		-	ISO 7619
	70 to 75	-	-
	18 to 22	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش فشاری	2.30 to 2.50 MPa	333.59 - 362.6 psi	ISO 604

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	51.0 to 53.0 °C	123.8 - 127.4 F°	ISO 75-2/B
CLTE	7.7E-5 cm/cm/°C	-	DIN 53752

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست		-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 80	-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100	-	-
چگالی	1.20 g/cm³	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.