Ebalta SG 130 / PUR 11

تولیدکننده	Ebalta Kunststoff GmbH	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

این یک سیستم پلی اورتان است. مواد باید قبل از استفاده به دقت هم زده و تکان داده شوند. محتوای پرکننده و واحدهای فروش در جدول مخلوط جداگانه ذکر شده است. کاربردها: الگوهای ریخته‌گری، جعبه‌های هسته، منفی‌ها، پروتوتایپ‌ها، ابزارهای فرم‌دهی وکیوم، مدل‌های پوششی، پروب‌های قالب برای برش پروتوتایپ‌ها. خواص: بدون پرکننده، مقاوم در برابر ضربه، مقاومت بالا.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پخت سریع مقاومت خوب در برابر ضربه استحکام بالا	- - -	- - -
کاربردها	نمونه‌سازی	-	-
شکل ظاهری	عاج	-	-
روش فرآیند	ریخته‌گری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی Shore	70 to 74	-	ISO 7619

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	900 to 1100 MPa	130534.2 - 159541.8 psi	ISO 178
تنش خمشی	55.0 to 65.0 MPa	7977.09 - 9427.47 psi	ISO 178
تنش فشاری	42.0 to 52.0 MPa	6091.6 - 7541.98 psi	ISO 604
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	24 to 29 kJ/m²	11.42 - 13.8 ft·lb/in²	ISO 179

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	81.0 to 87.0 °C	177.8 - 188.6 F°	ISO 75-2/B

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس حجم: 100 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100 نسبت مخلوط بر اساس حجم: 100	- - -	- - -
چگالی	1.08 to 1.12 g/cm³	-	-
ویسکوزیته	0.055 to 0.095 Pa·s	-	-

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
زمان پخت	0.50 to 1.5 hr	-	-
زمان کاربری (Pot Life)	2.5 min to 3.5	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.