Eco Cool Plus CMP 02

تولیدکننده	,.EcolBiotech Co Ltd	**دسته بندی**	PLA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

غلبه بر مقاومت حرارتی و انقباض PLA و PBS خواص فیزیکی قابل استفاده برای محصولات مقاوم در برابر حرارت، تزریق و IT قابل استفاده برای ورق ها، ظروف دمشی فیلم قابل نفوذ هوا و غیره

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	زیست‌تجزیه‌پذیر	-	-
کاربردها	ظروف دمیده شده فیلم ورق	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری قالب‌گیری تزریقی اکستروژن ورق	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.60 g/cm³	-	ASTM D792
جذب آب	0.14 %	-	ASTM D570
سختی Rockwell	89	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	24.6 MPa	3567.93 psi	ASTM D638
مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف	24 J/m	0.4495 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	96.0 C°	204.8 F°	-
گرمای ویژه	1110 J/kg/°C	-	Internal Method
رسانندگی گرمایی	3.0 to 5.0 W/m/K	-	Internal Method
پخش‌ندگی حرارتی	1.64 cSt	-	Internal Method

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	V-0	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.